

FICHE TECHNIQUE



FT-1035A

NOM DU PRODUIT

PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX – FINI VELOUTÉ.

N° DU PRODUIT

873-118

DESCRIPTION

Un fini velouté auto-scellant au latex correspondant aux plus récentes tendances en matière de décoration. Reflets atténués vus de face et platines vus à angle rasant.

USAGES

Intérieur.

Travaux neufs ou d'entretien.

S'applique directement sur planches murales neuves de gypse, plâtre, béton ou blocs de béton et sur matériaux convenablement apprêtés.

Sur murs, plafonds et boiseries.

Résidences, institutions, écoles, hôpitaux, édifices publics et commerciaux.

REMARQUE: Pour les cuisines et salles de bains, utiliser un fini platine, perle, mélamine ou semi-lustré.

AVANTAGES

Haute viscosité et haut cachant.

Prêt à l'emploi et facile à appliquer.

Fini lisse et doux.

Sèche rapidement et ne dégage qu'un minimum d'odeur.

Auto-scellant.

Produit écologique ne contenant ni plomb ni mercure et arborant le sigle ÉCOLOGO tel qu'approuvé par l'Association Canadienne de Normalisation (ACN).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

IL EST IMPORTANT DE PRÉPARER ADÉQUATEMENT LA SURFACE.

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc. Nettoyer avec une solution concentrée de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137. Bien rincer à l'eau claire.

Moisissure: laver avec une solution d'eau de Javel. (1:3 eau de Javel: eau)

Surfaces brillantes: poncer légèrement.

Bois nu: sceller les nœuds et les veines gommeuses avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Peinture écaillée: gratter et poncer. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

Réparer les joints et les fissures.

Rouille: enlever avec le nettoyant dérouillant pour métal CORROSTOP ULTRA 635-104.

GUIDE TECHNIQUE

VISCOSITÉ:	Prêt à l'emploi. 107 ± 5 U.K.	COULEUR:	Super blanc	873-118
POINT ÉCLAIR:	Ininflammable.	COLORATION:	Peut être teinté en couleurs pastel seulement. Maximum de 3 onces de colorant COLORIZER par 3,78 litres.	
BRILLANCE (60°):	5 à 12%	COMPOSITION:	Émulsion de vinyle-acrylique modifiée: latex (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), eau (matière volatile), surfactifs (agents) et autres.	
REFLETS (85°):	20 à 30%	ÉPAISSEUR DU FILM:	Selon le pouvoir couvrant spécifié. Mouillé: 3,69 mils Sec: 1,22 mils	
% SOLIDES:	Volume: 33% Poids: 46%	DENSITÉ:	1,28 g/ml.	
TEMPS DE SÉCHAGE:	20 à 30 minutes (au toucher) 2 à 4 heures (non collant) 4 à 6 heures (recouvrement) Varie selon la température et l'humidité relative.	ENTREPOSAGE:	Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sur et bien ventilé. Éviter le gel.	
POUVOIR COUVRANT:	Approximativement 9 à 12 m ² par litre (100 à 130 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface.	DILUANT/ NETTOYANT:	Eau.	
FORMATS:	Contenant de plastique: 18,9 litres. Contenant de métal: 3,78 litres.	INSTRUMENTS D'APPLICATION:	Pinceau, rouleau ou pistolet. Diamètre de la buse: .017 ou .019 po. Utiliser de préférence le rouleau pour les grandes surfaces et le pinceau en soies synthétiques (nylon/polyester) pour les garnitures. Nettoyer l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.	
NORMES:	Type CAN/ONGC – 1.100-99			

APPRÊT REQUIS

Bois neuf ou mis à nu: appliquer une couche d'apprêt à l'alkyde SICO EXPERT 880-110 ou au latex 870-170.

Panneaux de gypse, plâtre neuf et bien sec, béton et blocs de béton: AUCUN APPRÊT REQUIS.

Surfaces déjà peintes et réparations de plâtre: appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO EXPERT 880-114 ou au latex 870-170.

Vieux plâtre: appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO EXPERT 880-110.

Métal ferreux: appliquer une couche d'apprêt antirouille pour métal SICO EXPERT 926-260.

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

Brasser à fond avant usage.

Température d'application: au moins 10°C (50°F). Maximum: 32°C (90°F).

Nombre de couches: appliquer généreusement et uniformément une (1) ou deux (2) couches selon le besoin.

BIEN LAISSER SÉCHER ENTRE CHAQUE COUCHE.

L'application de deux couches de finition assure une meilleure durabilité et apparence.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE LAVAGE: laisser sécher durant 7 jours avant de laver la surface peinte. Les souillures et la plupart des taches domestiques peuvent s'enlever à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge et d'un nettoyant liquide.

FT-1035A

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser sur les planchers.
Ne pas utiliser à l'extérieur.

MESURES DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage.

ÉLIMINATION: consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de peinture.

Consulter la fiche signalétique.

IMPORTANT: l'équipement de pulvérisation doit être employé avec prudence et selon les spécifications du fabricant. La pulvérisation de n'importe quelle matière peut être dangereuse sans protection adéquate. Porter un masque respiratoire, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.