

FICHE TECHNIQUE



FT-1020

NOM DU PRODUIT

N° DU PRODUIT

APPRÊT POUR BOIS À L'ALKYDE – EXTÉRIEUR – BLANC.

980-110

DESCRIPTION

Apprêt à l'alkyde pour emploi à l'extérieur sur bois devant être recouvert de peintures d'extérieur à l'alkyde, à l'huile, émaux ou peintures au latex.

USAGES

Extérieur.
Travaux neufs ou d'entretien.
Toutes les espèces de bois massif.
Murs de maison, garnitures, portes, châssis, clôtures, dessous d'avant-toits, etc.

AVANTAGES

Prêt à l'emploi et d'application facile.
Haut cachant. Bonne pénétration.
Super adhérent.
Sèche rapidement.
Anti-saignement.
Scelle parfaitement et assure un meilleur aspect aux couches de finition.
Résiste au cloquage et à la moisissure.
Ne contient ni plomb ni mercure.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de moisissure, de farinage, de peinture écaillée, etc.

Bois nu: sceller les nœuds et les veines gommeuses avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Enduire les têtes de clous de mastic après l'application de l'apprêt seulement.

Bois déjà peint: gratter et enlever complètement toute peinture qui cloque ou s'écaille et sabler. Retoucher les parties de bois à nu avec l'apprêt SICO EXPERT 980-110.

Pour contreplaqué de sapin de Colombie: apprêter avec l'apprêt au latex pour bois SICO CLASSIQUE 270-160.

GUIDE TECHNIQUE

VISCOSITÉ:	Prêt à l'emploi. 80 ± 3 U.K.	COULEUR:	Blanc 980-110
POINT ÉCLAIR:	51°C (124°F) coupe fermée.	COLORATION:	Peut être teinté, maximum de 3 onces de colorant COLORIZER par 3,78 litres.
BRILLANCE (60°):	Mat.	COMPOSITION:	Résine alkyde (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), siccatifs (agents), hydrocarbure aliphatique.
% SOLIDES:	Volume: 41% Poids: 65%	ÉPAISSEUR DU FILM:	Selon le pouvoir couvrant spécifié. Mouillé: 3,86 mils Sec: 1,58 mils
TEMPS DE SÉCHAGE:	Hors poussière: 1 à 2 heures Au toucher: 4 à 5 heures Pour recouvrir: 18 heures Varie selon la température et l'humidité relative.	ENTREPOSAGE:	Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé, loin de la chaleur et des sources d'ignition.
POUVOIR COUVRANT:	1 litre couvre approximativement 10 m ² (110 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface.	DILUANT/ NETTOYANT:	Essence minérale POLYPREP 875-104.
FORMATS:	Contenants de métal: 3,78 litres.	DENSITÉ:	1,28 g/ml
NORMES:	Type CAN/ONGC – 1.189M	INSTRUMENTS D'APPLICATION:	Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Diamètre de la buse: .013 ou .015 po. Nettoyer l'outillage avec le diluant immédiatement après usage.

APPRÊT REQUIS

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
 Brasser à fond avant d'utiliser.
 Température: au moins 10°C (50°F). Maximum: 32°C (90°F).
 Nombre de couches: une (1).
 Appliquer généreusement et uniformément.
BIEN LAISSER SÉCHER AVANT DE RECOUVRIR.
 L'application de deux (2) couches de finition assure une meilleure durabilité et apparence.

RESTRICTIONS

Ne pas ajouter d'huile de lin.
 Ne pas appliquer directement sous les rayons ardents du soleil ou sur une surface chaude.

MESURES DE SÉCURITÉ

TENIR LOIN DE LA FLAMME NUE OU DES ÉTINCELLES.
 Garder hors de la portée des enfants.
 Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.
 Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage.
ÉLIMINATION: consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de peinture.
 Consulter la fiche signalétique.
PREMIERS SOINS: contient des essences minérales. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
IMPORTANT: l'équipement de pulvérisation doit être employé avec prudence et selon les spécifications du fabricant. La pulvérisation de n'importe quelle matière peut être dangereuse sans protection adéquate. Porter un masque respiratoire, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.