

Description du produit

Apprêt-scelleur et sous-couche à teinter au latex servant sous les couleurs foncées pour en augmenter l'adhérence et le pouvoir cachant. S'utilise sur les surfaces intérieures ou extérieures neuves ou déjà peintes et en bon état : gypse, plâtre frais, béton, brique et stuc.

Avantages

- Application facile.
- Sèche rapidement et ne dégage que peu d'odeur.
- Donne un meilleur aspect aux couches de finition.
- Masque l'ancienne couleur et rehausse la richesse des couleurs vives et foncées.
- Produit à base d'eau qui permet de nettoyer les outils à l'eau.
- Faible teneur en composés organiques volatils (COV); respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

Projets

Environnement

Intérieur et extérieur.

Utilisation

Travaux neufs et travaux d'entretien.

Sites résidentiels et commerciaux.

Murs et plafonds des différentes pièces de la maison.

Surfaces

Surfaces neuves ou déjà peintes et en bon état : panneaux de gypse, composé de remplissage durci et sec, plâtre frais, béton, brique, stuc ou maçonnerie.

Remarques

Avant usage, ce produit doit être teinté de 10 à 12 onces de colorant par 3,78 L. Si la recette contient moins de 10 onces par 3,78 L, compléter à 10 onces avec du colorant blanc (colorant V).

N'est pas conçu pour être utilisé sur les planchers.

Ne pas appliquer ce produit directement sur les métaux ferreux nus (fer, acier).

Ne jamais utiliser de solution de sulfate de zinc sur le plâtre avant d'appliquer cet apprêt-scelleur.

Doit être recouvert d'une peinture de finition.

Ne pas mélanger ce produit à d'autres peintures ou diluants.

Garantie

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Caractéristiques techniques (21°C (70°F))

Aspect

Opaque

Niveau de lustre

Sans objet (apprêt)

- Reflet à 60° : sans objet

- Reflet à 85° : sans objet

Composition

- Diluant : eau

- Liant : émulsion 100 % acrylique

Temps de séchage*

- Au toucher : 60 minutes
- Hors poussière : 3 heures
- Avant de recouvrir : 3 à 4 heures
- Avant de résister à la pluie : 24 heures
- Durcissement complet : 14 jours

Doubler le temps si le taux d'humidité est supérieur à 50 %.

Taux d'étalement par couche

3,78 L : 44 à 52 m² (480 à 560 pi²)

(N'inclut pas les pertes dues aux variations des méthodes d'application ou à la porosité de la surface)

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 100 g/L

* L'ajout de colorant introduira des COV.

Règlement canadien : < 200 g/L

Solides en volume*

31 %

Inflammabilité

Ininflammable

Épaisseur du film minimum*

(Selon le pouvoir couvrant maximum)

- Mouillé : 3,0 mils (76 µm)

- Sec : 1,0 mil (25 µm)

Certifications*

Non disponible

*Données techniques à partir du : 160-135



Préparation des surfaces

La surface doit être propre et sèche.

► Enlever poussière, farinage, efflorescence, huile, peinture écaillée et tout autre contaminant de surface. Bien nettoyer les surfaces déjà peintes avec un nettoyant approprié en insistant sur les zones tachées tout en prenant garde de ne pas les étendre. Bien rincer.

► Nettoyer les moisissures avec une solution d'eau de Javel (1 partie d'eau de Javel et 3 parties d'eau). Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Rincer à fond à l'eau claire et bien laisser sécher.

► Le béton neuf doit être âgé d'au moins 28 jours, son pH doit être inférieur à 10 et il doit être complètement sec avant l'application du produit.

► Décaper, gratter ou enlever toute la peinture qui se détache ou qui s'écaille et poncer le contour pour obtenir un profil lisse.

► Dépolir les finis lustrés et les peintures à l'alkyde avec un papier abrasif fin (120-220). Éliminer les résidus de ponçage.

Précaution : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de revêtements peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

► Réparer les trous et les fissures à l'aide d'une pâte de remplissage ou d'un composé pour joints.

► Une fois la surface sèche et exempte de tout contaminant, appliquer le produit selon les conditions d'application recommandées.

• Surfaces en bon état déjà peintes au latex : Aucun apprêt n'est requis.

• Surfaces en bon état déjà peintes à l'alkyde : Le ponçage n'est pas requis; cependant, il procurera de meilleurs résultats.

Recommandations

Conditions d'application

Température : 10 à 32°C (50 à 90°F)
(idéale 20°C ± 5°C [68°F ± 9°F]).

Humidité relative : Idéale entre 15 et 50 %, maximum 85 %.

À l'extérieur : La surface doit avoir une température d'au moins 3°C (5°F) supérieure au point de rosée. Ne pas appliquer directement sous les rayons du soleil ou par journée de grands vents.

Les conditions d'application doivent être respectées pendant l'application et le séchage du produit. S'assurer qu'aucune pluie n'est prévue dans les 24 heures.

L'humidité élevée ou les basses températures prolongent le temps de séchage.

Outils

• Pinceau : Soies synthétiques.

• Rouleau : 10 mm (3/8 po).

• * Pistolet (sans air)

- buse : 0,015 à 0,021 po;

- pression : 1 500 à 2 000 lb/po²

Utiliser un équipement de qualité supérieure.

* Les valeurs peuvent varier selon le fabricant de l'équipement.

Nettoyage des outils

Enlever la plus grande quantité de produit possible et nettoyer les outils à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.

Entreposage et transport

Conserver le produit dans un endroit sec entre 10 et 30°C (50 et 86°F). Dans ces conditions, les contenants jamais ouverts pourront se conserver jusqu'à environ 5 ans à compter de la date de fabrication. ÉVITER LE GEL.

Élimination des résidus

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans les égouts.

Application

Ce produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Brasser le produit à fond avant de l'appliquer.

Transvider la quantité dont vous avez besoin dans un autre contenant afin d'éviter de la contaminer. Maintenir fermés les contenants non utilisés.

Appliquer généreusement, sans oubli ni surcharge, en respectant le taux d'étalement du produit.

Bien aérer. Respecter le temps de séchage du produit. Une humidité élevée ou une basse température ralentira le séchage du produit.

Retirer le ruban-cache après chaque couche pour éviter d'arracher la peinture. Poncer les endroits rugueux avec un papier abrasif fin (120-220) et éliminer les résidus de ponçage. Appliquer la finition; deux couches pour une meilleure durabilité et apparence.

Pour plus d'informations : visiter le site www.sico.ca ou appeler le service à la clientèle au 1 800 463-7426.

Entretien des surfaces

Doit être recouvert d'une peinture de finition.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des endroits aérés.

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX. Éviter d'inhaler les vapeurs, les embruns ou les brouillards. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment à l'eau claire. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Inhalation : En cas de malaise respiratoire, déplacer la personne vers une source d'air frais. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

SICO et GOPRIME sont des marques de commerce du groupe PPG.